

Denominazione: **FLAIR SILK**

Documento	Rev.	del	Data di emissione	Pag./di
MOD030 - STP	02	01/09/2012	11/11/2013	1/2

**Identificazione**

<b>Destinazione D'uso:</b>	Pelletteria e Calzatura
<b>Informazioni generali:</b>	Capra laminata bottalata ad elevato contenuto moda per il quale non è applicabile la norma UNI 10594 "Caratteristiche dei cuoi destinati all'industria calzaturiera". I requisiti prestazionali del prodotto dovranno, quindi, essere verificati e approvati dal cliente prima dell'ordine.

**Caratteristiche**

<b>Origine</b>	Capra (Capra Hircus)
<b>Tipo di concia</b>	Cromo
<b>Tipo di tintura</b>	In bottale non passante
<b>Uniformità di tinta</b>	Come da campione
<b>Tipo di rifinitura</b>	Laminata
<b>Colori realizzati</b>	Come da cartella
<b>Aspetto dello strato fiore</b>	Bottalato
<b>Elasticità, Fermezza, Morbidezza, Pienezza</b>	Come da campione
<b>Taglia (Pq)</b>	3,5 - 7
<b>Spessore (mm)</b>	0,7 - 0,9

**Specifiche tecniche**

<i>Distensione alla screpolatura - Distensione</i>	≥ 7,00	mm
<i>Solidità del colore allo strofinio (valutazione sul feltrino) - Variazione cromatica</i>	dopo 100 cicli a secco ≥ 3	Grado S.I.G.
<i>Solidità del colore allo strofinio (valutazione sul cuoio) - Variazione cromatica</i>	dopo 100 cicli a secco ≥ 3	Grado S.I.G.
<i>Solidità del colore allo strofinio (valutazione sul feltrino) - Variazione cromatica</i>	dopo 20 cicli a umido ≥ 3	Grado S.I.G.
<i>Solidità del colore allo strofinio (valutazione sul cuoio) - Variazione cromatica</i>	dopo 20 cicli a umido ≥ 3	Grado S.I.G.
<i>Solidità del colore alla goccia d'acqua - Rigonfiamento</i>	dopo 30 min ≤ Lieve	Giudizio
<i>Solidità del colore alla goccia d'acqua - Variazione cromatica</i>	dopo 30 min ≥ 4	Grado S.I.G.
<i>Resistenza all'abrasione - Danno strato superficiale</i>	dopo 3200 cicli ≤ Lieve	Giudizio

**Conformità del prodotto a norme, leggi e regolamenti**

Il Prodotto è conforme alle seguenti norme e regolamenti:

- Convenzione di Washington del 03/03/1973 ratificata con legge 19/12/1975 n° 874 e recepita con Regolamento CE 388/97 e s.m. relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- Regolamento CE 1907/2006 (REACH): Allegato XIV e Allegato XVII;
- Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici recepita dal D.L. n. 46 del 24/02/97
- Caratteristiche chimiche di accettabilità previste dalla UNI 10594 e UNI 10826

**AVVISO IMPORTANTE:** la conformità del prodotto ai requisiti eco-tossicologici richiamati nel citato regolamento CE 1907/2006, è garantita sul pellame così come venduto dalla conceria. Qualora l'utilizzatore dovesse applicare sulle pelli ulteriori trattamenti chimici, deve assicurarsi, per mantenere la conformità ai predetti requisiti, che le sostanze utilizzate siano conformi al regolamento richiamato e che non interagiscano negativamente con quelle già legate alle fibre della pelle. In caso contrario la Russo di Casandrino non risponde legalmente della perdita di conformità dei propri prodotti.

**Note**

- 1 - Le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente richiamate nel presente documento sono da considerarsi non applicabili o non determinate dal produttore. Il cliente dovrà specificare, prima dell'ordine, eventuali ulteriori requisiti complementari desiderati e non inclusi nella presente scheda tecnica.
- 2 - I requisiti prestazionali del prodotto esprimono valori medi riscontrati sulle nostre produzioni standard.
- 3 - La Russo di Casandrino garantisce il rispetto degli intervalli di spessore e taglia dichiarati tuttavia, data l'origine naturale del prodotto, è possibile riscontrare nei lotti di fornitura quote marginali di pelli il cui intervallo di spessore e/o taglia può leggermente discostarsi dall'intervallo dichiarato, rispettivamente di 0,1 mm e di 0,25 Pq sui valori minimi e massimi. Tali pelli non possono essere oggetto di reclamo da parte del cliente.
- 4 - La Russo di Casandrino si riserva di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, per renderli conformi ad eventuali nuove norme, leggi e regolamenti inerenti la sicurezza del lavoro, del prodotto e dell'ambiente emanate dalle Autorità competenti.
- 5 - Per i prodotti con rifinitura laminata, la Russo di Casandrino esclude dai propri contratti di vendita l'applicabilità di test fisici sul pellame dopo un processo di invecchiamento artificiale.


 Quality Management System  
 (UNI EN ISO 9001:2008)

 Environmental Management System  
 (UNI EN ISO 14001:2004)

 Leather from Italy  
 (UNI 11239:2007)

 UNIC Social Accountability  
 (In accordance with SA8000)

 Health and Safety  
 (OHSAS18001)

Denominazione: **FLAIR SILK**

Documento	Rev.	del	Data di emissione	Pag./di
MOD030 - STP	02	01/09/2012	<b>11/11/2013</b>	2/2

prodotto secondo la norma UNI EN ISO 17228 o sue derivazioni.

**Indicazioni di utilizzo**

La pelle è un prodotto naturale, pertanto per il suo utilizzo bisogna adottare le seguenti precauzioni:

- Lavorarla al giusto grado di umidità ed a temperature non elevate per evitare che diminuisca la resistenza allo strappo.
- Evitare l'uso di solventi organici in quanto alterano in generale le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto e gli ancoraggi di rifinitura.
- Nello specifico per i laminati l'uso di collanti e/o impregnanti contenenti solventi, anche se in tracce, non è consentito data l'accertata azione "delaminante" che questa classe di sostanze è in grado di esercitare sulle lamine metalliche anche a lunga distanza di tempo.
- Non impregnare cappellotti e/o contrafforti con sostanze contenenti solventi organici, anche se in tracce, e lasciarli asciugare il più possibile prima dell'applicazione.
- Sulle pelli verniciate in particolare, i solventi organici eventualmente presenti nei collanti, impregnanti, ecc. possono causare un distacco del film di vernice compromettendo definitivamente le caratteristiche estetiche e funzionali dei manufatti.

- Immagazzinare le pelli senza sovrapporre carichi sui colli forniti dalla conceria per evitare la formazione di pieghe permanenti.

- Le condizioni microclimatiche dei locali di stoccaggio devono attestarsi sui seguenti valori ottimali: Umidità Relativa 50 / 65% - Temperatura 15 / 25 °C - e garantire una buona ventilazione degli ambienti.

Non è, comunque, possibile prevedere con assoluta precisione il comportamento della pelle nelle sue molteplici e diverse condizioni di utilizzo, pertanto è buona prassi testare il pellame realizzando prototipi secondo il ciclo tecnologico previsto dal cliente.

Per la manutenzione dei manufatti adottare le seguenti precauzioni generali:

- Conservarli in luoghi asciutti, ben ventilati e a temperatura ambiente.
- L'uso dei prodotti destinati alla pulizia, protezione e lucidatura delle pelli, di norma non ha controindicazioni tuttavia è opportuno eseguire un saggio preliminare del prodotto utilizzato su un punto nascosto del manufatto.
- Attenzione: l'uso di prodotti non specifici per la manutenzione dei manufatti in pelle può causare crepe o scolorimenti sulla superficie trattata.
- Le macchie da sostanze solubili in acqua (ad esempio bibite, caffè, tè, latte, marmellata, ecc.) possono essere rimosse dalla superficie tamponando con carta assorbente senza strofinare. Successivamente con un panno bianco umido agire delicatamente dall'esterno verso l'interno della macchia lasciando poi asciugare all'aria, quindi rilucidare con un panno morbido. Le macchie da sostanze grasse (ad esempio olio, ketchup, maionese, cioccolata, ecc.) possono essere rimosse sempre con carta assorbente, avendo cura di non premere per evitare che lo sporco penetri nella pelle. Con un panno pulito bianco imbevuto di una soluzione detergente specifica, reperibile nei negozi specializzati, strofinare delicatamente dall'esterno verso l'interno della macchia. Non bagnare troppo la superficie della pelle ed assorbire con un panno pulito asciutto l'eventuale eccesso di soluzione. Lasciare asciugare all'aria. La rimozione di entrambi i tipi di sporco deve essere effettuata il più rapidamente possibile.
- Attenzione: non asciugare la pelle alla luce del sole o vicino a fonti di calore!

Il Controllo Qualità redige	Ciro Bruno	
Il Responsabile Tecnico approva	Giampiero Russo	